



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 无碱 162 玻纤布

Item Model 产品型号		162 玻纤布
Description 描述		无碱 162 工业电子布
Weave Structure 组织结构		平纹
Weight 克重 g/m ²		407g/m ²
Thickness 厚度 mm		0.35mm
Yarn Type 标准用纱	Warp 径向	EC7 22*2*5
	Weft 纬向	EC7 22*2*5
Thread Count 经纬密度 支数/厘米	Warp 径向	11 ends/cm
	Weft 纬向	6.29 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/cm	Warp 径向	1138N/cm
	Weft 纬向	700N/cm
Working Temperature 工作耐温℃		≤550℃

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

相关其他规格工业无碱电子布

序号	品种	产品幅宽 (cm)	基重 (g/m ²)	厚度 (mm)	织物组织
1	104	107 127	18.7±3.0	0.028	平纹
2	106		24.8±3.0	0.036	平纹
3	1070		33.4±3.0	0.055	平纹
4	1080	107	46.8±3.0	0.062	平纹
5	1280		53.6±3.0	0.064	平纹
6	2112		71.5±4.0	0.081	平纹
7	2113	157	79.3±4.0	0.080	平纹
8	3313		81.4±4.0	0.084	平纹
9	1674		98.0±4.0	0.100	平纹
10	2116	107	106.8±4.0	0.094	平纹
11	1165		121.0±8.8	0.110	平纹
12	1522		123.4±8.8	0.150	平纹
13	154【1211】	127	123.8±8.8	0.140	平纹
14	985		139.0±8.8	0.130	平纹
15	985A		143.0±8.8	0.140	平纹
16	1652	157	140.0±8.8	0.114	平纹
17	1064		156.0±8.8	0.150	平纹
18	1506		165.0±8.8	0.145	平纹
19	5430	207	180.0±8.8	0.153	平纹
20	7628L		201.0±12.0	0.178	平纹
21	7628T		205.4±16.6	0.180	平纹
22	1528	254	211.9±16.6	0.165	平纹
23	7638H		285.0±16.6	0.265	平纹
24	1142		290.4±16.6	0.279	平纹
25	7530	207	345.0±16.6	0.290	平纹
26	1523		392.0±16.6	0.340	平纹
27	162		400.0±20.0	0.381	平纹
28	1589	254	414.0±20.0	0.406	平纹
29	1564		420.4±20.0	0.380	平纹