



江苏格雷特复合材料有限公司  
 常熟江南玻璃纤维有限公司  
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路19号  
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
 公司网站: www.jnfiber.com  
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

## 产品品名: 热处理 HT800 玻纤布

Product Name 产品型号	HT800 玻纤布	
Thickness (mm) 厚度	0.8mm	
Width (mm) 宽度	1000mm	
Length (m) 长度	50.1m	
Weave Structure 组织结构	缎纹	
Weight g/m2 克重	880gsm	
Yarn Density Treads/cm 经纬密度 支数/厘米	Warp Density 径向密度	19
	Weft Density 纬向密度	11
Color 颜色	金色	
Break Strength 拉力强度 N/2.5cm	Warp 径向	2500N
	Weft 纬向	2000N

### 注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坏布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷特复合材料有限公司  
常熟江南玻璃纤维有限公司  
Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd  
地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号  
电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400  
公司网站: [www.jnfiber.com](http://www.jnfiber.com)  
Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>  
Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

## 其他规格厚度热处理玻纤布

品名	厚度 mm	克重 g/m <sup>2</sup>	织法
HT200	0.2	200	平纹
HT800	0.8	830	缎纹
HT1700	1.6	1650	缎纹
HT3732	0.38	430	斜纹
HT2025	0.7	580	平纹
HTM30	1.2	1200	平纹

热处理布是经过热处理的玻璃纤维布。高温燃烧织物中的浆料和其他有机元素，使热处理的玻璃纤维织物在应用过程中无烟。具有导热系数低、隔热性好、抗热震性高、柔韧性好等特点。热处理织物是防火、隔热和工业绝缘的理想材料。